



METALIUM

Zincacolor

Sistemas de Recubrimientos				
Características	Poliéster	Poliéster Siliconizado	Flourocarbonado	Plastisol
Espesor de Capa Primario (ML.)	0.2	0.2	0.2	0.2
Espesor de Capa Acabado (ML.)	0.8	0.8	0.8	0.8
Brillo a 60°	25 - 35	25 - 35	25 - 35	25 - 35
Impacto (ib/ft2)	100	100	100	100
Flexión	2 T	2 T	2 T	2 T
Curado (MEK)	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100
Superficie				Liso/Texturizado